Criado em : 20/12/2024
Editado em: 20/12/2024

NOME DO PRODUTO

Batidas de Pedra

CÓDIGO:

902279

MARCA:

FICHA TÉCNICA

Pode ser utilizado como revestimento de pedra e anticorrosão em automóveis, caminhões e vans, aplicável em amortecedores, saias dianteiras e traseiras, soleiras, chassis e compartimentos de rodas, além de atuar como produto insonorizante

ESPECIFICAÇÕES

Embalagem: Lata de um litro com ligação para vaporização
Unidade de embalagem: Caixa de 12 x 1 L
Validade: 2 anos (armazenar entre 10°C e 20°C)
Uso: ± 0.7 kg/m² ou ± 0.7 litro/m²
Material básico: Solventes, resinas, borrachas e enchimentos
Consistência: Líquido, boa resistência ao afundamento
Resistência à temperatura (cura): -25°C até +80°C
Cura (20°C), de resistência: Água, vaporização de sal, óleo, bases suaves e ácidos
Seco ao toque (20°C, 65% HR): ± 45 min. (±700 µ molhado)
Completamente seco (20°C, 65% HR): ± 2 horas (±700 µ molhado)
Secagem forçada (60°C): ± 45 min. (± 700 µ molhado)
Capacidade de pintura (20°C, 65% HR): Sólidos elevados em 2 componentes: Possivelmente após a secagem, primário recomendado.
Sistema de camada de base: Possível após a secagem. Sistema à base de água: Possível após a secagem.
Variações:

- Cinza - Código 902281
- Preto - Código 902279