

NOME DO PRODUTO

Verniz 2K

CÓDIGO:

905539

## FICHA TÉCNICA

Verniz bicomponente de secagem rápida e alto brilho, desenvolvido para o selamento permanente de superfícies pintadas, proporcionando alta resistência a intempéries, radiação UV e produtos químicos. Ideal para pequenos reparos (spot repair) e aplicações automotivas.

### ESPECIFICAÇÕES

**Tipo:** Verniz bicomponente (2K)

**Volume:** 250 ml

**Aplicação recomendada:** 1-2 camadas

**Espessura da película seca:** 30-50 µm

**Intervalo entre camadas:** 10-15 minutos

**Flash off:** 10 minutos

**Tempo de secagem ao toque (20°C, 60% UR):** 10 minutos

**Secagem total:**

- 1 camada (~30 µm): 1 hora
- 2 camadas (~50 µm): 2 horas

**Secagem infravermelha (60°C):** 15 minutos

**Pronto para polimento:** 8-9 horas

**Acabamento:** Alto brilho, com resistência a riscos e agentes químicos

**Resistência química e ambiental:** Proteção contra radiação UV, gasolina e agentes climáticos

**Armazenamento:** Temperatura recomendada: entre 5°C e 25°C. Evitar exposição direta ao sol e umidade.

**Validade:** 3 anos após a fabricação



**NOME DO PRODUTO**

Verniz 2K

**CÓDIGO:**

905539

## **APLICAÇÕES:**

### 1. Aplicação:

- Agitar a lata por 2 minutos antes da ativação.
- Retirar o botão vermelho da tampa e encaixá-lo na base do aerossol.
- Pressionar com firmeza até ouvir um clique e agitar novamente por mais 2 minutos.
- Testar a pulverização antes do uso.
- Aplicar 2 camadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre elas, a uma distância de 15-20 cm.

### 2. Cura:

- Deixar secar conforme o tempo recomendado para cada condição de temperatura e espessura da aplicação.

### 3. Acabamento (opcional):

- O verniz pode ser polido após a cura completa com composto polidor Finixa POL 10



### **Assistência técnica:**

Disponível diretamente com a KORIA® (54) 3238.0000.