

NOME DO PRODUTO

Batidas de Pedra

CÓDIGO:

902279

FICHA TÉCNICA

Pode ser utilizado como revestimento de pedra e anticorrosão em automóveis, caminhões e vans, aplicável em amortecedores, saias dianteiras e traseiras, soleiras, chassis e compartimentos de rodas, além de atuar como produto insonorizante

ESPECIFICAÇÕES**Embalagem:** Lata de um litro com ligação para vaporização**Unidade de embalagem:** Caixa de 12 x 1L**Validade:** 2 anos (armazenar entre 10°C e 20°C)**Uso:** ± 0.7 kg/m² ou ± 0.7 litro/m²**Material básico:** Solventes, resinas, borrachas e enchimentos**Consistência:** Líquido, boa resistência ao afundamento**Resistência à temperatura (cura):** -25°C até +80°C**Cura (20°C), de resistência:** Água, vaporização de sal, óleo, bases suaves e ácidos**Seco ao toque (20°C, 65% HR):** ± 45 min. (±700 µ molhado)**Completamente seco (20°C, 65% HR):** ± 2 horas (±700 µ molhado)**Secagem forçada (60°C):** ± 45 min. (± 700 µ molhado)**Capacidade de pintura (20°C, 65% HR):****Sólidos elevados em 2 componentes:** Possivelmente após a secagem, primário recomendado.**Sistema de camada de base:** Possível após a secagem.**Sistema à base de água:** Possível após a secagem.**Variações:**

• Cinza - Código 902281

• Preto - Código 902279



Se tem cor, tem Koria.