

**NOME DO PRODUTO**

Power Peel

**CÓDIGO:**

90553

**FICHA TÉCNICA**

Revestimento plastificante removível à base d'água, desenvolvido para proteger paredes e superfícies internas de cabines de pintura contra overspray, facilitando a manutenção e limpeza.

**ESPECIFICAÇÕES****Volume:** 5L**Espessura do filme úmido:** 125 µm**Espessura mínima do filme seco para remoção:** 60 µm**Cobertura:** 5-6 m<sup>2</sup>/L/camada**Resistência térmica:** Até 120°C**Viscosidade:**

- Branco: 2800 cps
- Transparente: 2500 cps

**Sólidos por volume:**

- Branco: 406 g/L
- Transparente: 372 g/L

**Tempo de secagem:**

- 20°C: 40-80 minutos (dependendo da espessura e fluxo de ar)
- 60°C: 15 minutos

**Versões disponíveis:**

- Branco (Código 905540): Indicado para paredes de cabines de pintura.
- Transparente (Código 905539): Indicado para luminárias e janelas.

**Número de camadas recomendadas:** Mínimo de 1 camada**Sobreposição:** até 7 camadas**Durabilidade:** até 6 meses**Armazenamento:**

Temperatura recomendada de 15-20°C. Manter em local seco e escuro.

**Validade:** 18 meses

**NOME DO PRODUTO**

Power Peel

**CÓDIGO:**

90553

**APLICAÇÕES:**

1. Preparação da superfície: Certifique-se de que a superfície esteja limpa, lisa e livre de ferrugem ou porosidade excessiva.
2. Métodos de aplicação:
  - Rolo de pintura.
  - Pistola de pulverização SPG500 (agulha de 2,5 mm, 2,5-3,0 bar).
  - Tanque de pressão SPG80 (agulha de 2,5-3,0 mm, 3,0 bar).
  - Sistema airless (bico de 0,017").
3. Aplicação em paredes:
  - Aplicar Power Peel Branco em toda a cabine.
  - Aguardar secagem completa.
4. Aplicação em luminárias e janelas:
  - Remover a película branca sobre as áreas de iluminação.
  - Aplicar Power Peel Transparente nas luminárias e janelas.
  - Aguardar secagem completa.
5. Para proteção extra com revestimento pegajoso:
  - Aplicar duas camadas de Power Peel Branco.
  - Aplicar duas camadas de Power Peel Transparente sobre as luminárias e janelas.
  - Finalizar com uma camada de CBP Finixa, caso necessário.



Se tem cor, tem Koria.